(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-37701

(1) Int. Cl.³ H 01 J 61/38 A 01 K 85/01

識別記号

庁内整理番号 6722-5C 6804-2B 砂公開 昭和55年(1980)3月15日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

幼集魚用放電灯

20特

願 昭53-109089

纱出

願 昭53(1978)9月7日

切発 明 者 及川信男

134-4 ゆ出 額 人 及川信男

いわき市小名浜岡小名字住ヶ谷

いわき市小名浜岡小名字住ヶ谷

134 - 4

明 細 劃

1. 発明の名称

集魚用放電灯

2. 特許請求の範囲

- (1) 発光管とこれを収容する外質とで構成する放 地灯において、光色が 4 5 0 nm~ 5 8 0 nmの放 長範囲にあつて、経環連続的な分光エネルギー 分布を有することを特徴とする集魚用放電灯。
- (2) 上記放電灯の発光管を金属蒸気放電灯とする ことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の 集魚用放電灯。
- (3) 特許請求の範囲第1項記載の外管は、強色透明ガラス球、或いは内面着色のガラス球、または内面に優先体を選接したガラス球、及び前記ガラス球の光学的特性を組み合せたガラス球であることを特敵とする特許請求の範囲第1項記載の集魚用放電灯。
- (4) 上記外管は発光管と溶着して一体となし、或いは発光管に脱著自由な構造とすることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の集魚用放電

1

tT.

3.発明の詳細な説明

本発明は集魚を目的とする放理灯に関する。

更に詳細に述べると、金属蒸気放電灯の発光スペクトルを、発光質を包む外質の光透過特性また は発光特性に組み合はせることにより、無類の集 移に適する有効な光色に合成した集魚用放電灯で ある。

従来集魚灯に用いる光顔は主として白熱電球である。白熱電球は単価が低度であり、取り扱いも簡単であるため広く使用されているが、白熱電球の効率には限界がある。 従つて光出力を増加するためには 競つて電球の容量を大きくし、点灯数を増す以外に方法はない。 このため魚鉛の電源設備は増大し、これに伴う燃料の消化は英大なものとなり、漁獲費が大きくなるのみならず値エネルギー時代における大きな問題となつている。

管つては超高圧水銀灯がその高い輝度と高効率を利用して集魚灯に用いられたことがあるが、そ の高い輝度と光度で、海水中之の透過率もよいに

特期 昭55-37701(2)

最近メタルハライドランブが水銀灯より高輝度 で高効率で任意の光色が得られるので、ある種の 魚類に対しては有効な光顔として使用されるが、 その光色は水銀灯と同じくランブに封入した金属

も拘はらず白熱電球に代るととは出来なかつた。

特有の定つた放艮の輝射スペクトルによるもので、 自然界においては極めて特殊な光顔である。

本発明人は長年集魚漁獲に従事した経験から、太陽光線の下に生息する魚類に前紀の輝線スペクトルの強力な光を与えても、それは魚類に対して一時的強い刺牧を与えることは出来ても魚類を築めておくことは出来ないことを知つた。

従来から放電灯の光を人間の視覚を対称として、その光の下で物体の色が自然光の下にかけると同様に見えるようにする、所謂演色性の改善が行はれてきた。高圧水銀灯で、外管に着色フィルターを用い、或いは外管内面に優光体を強張し、またメタルハライドランプでは発光金銭の種類とその組み合はせにより原色性の改善は進められている。同様な演色性の問題は魚類に対しても当て

何れも一般照明の分野における演色性改善手段と して使はれていることは公知であるが , 魚類に対 する演色性の改善を企てたものはない。

3

本発明は方法としては従来の範疇にあるが,それらの方法を組み合はせて光顔の光をすべて450 nm~5 8 0 nm の波長範囲に集約し,且つその範囲内の分光エネルギー分布の均等化を計つたものである。

以下本発明を実施例について説明する。

とすれば、集魚灯の光は魚類が夜間照明下にないは、餌が昼間と同じ色に見えるものでなってならない。また人間の眼の最大視点では、角質にあるとは破長の短い方にずれば、魚類につかければ、魚灯としての光の角をはない。 従来白熱電球が増々光の強度を増えるといっとはこの意味で変力であり、単級ないのみの放電灯の光は如何に強力であつても意義が薄いことが了解出来る。

上述の見地に立つて、今日得られる最高輝度と最大効率とを持つ金銭蒸気放電灯を利用して、魚類の視感度曲線を放長520mmにピークを有する放長450mm~580nmの範囲にあるものと想定し、且つこれが自然光とほぶ同じ分光エネルギー分布の光色であることを目的とした集魚灯を得んとするが本発明である。

金城蒸気放電灯の光色の改善方法には、従来から発光金属によるもの、後光体を利用するもの、 光フィルターによるものがあり、これ等の方法は

外質は後述する如き光透過特性を有し、その内臓 には螢光体13が盗科される。

上記構造において、メタルハライドランプを発光管とするときは、管内には起動用綿ガスととし、の外に、ハロゲン化タリウム (T1I) を主体とし、でれにインデウム(In)、イットリウム (Y)、イスプロシウム(Dy)などのハロゲン化物を封入の外管は耐熱性ガラスで、450mm~580nmのの投配間の光を透過するとガラスとの場合発力の放は、この場合を表していまる。というないは、ないないのは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、スカを調節では、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルでは、スタルには、スタ

発光管に高圧水銀灯を用いる場合の光色のの変換は外管のみによつて行う。 従来高圧水銀灯の設度 性の改善は専ら赤色の補充にあつたが、本発明では、水銀のスペクトル436nmと、546nmとの間の空白を埋めることで、このためには 気での内壁に、例えばユーロビウム 付活の硅酸塩 気光体 が使用出たは、マンガン付活の亜鉛硅酸塩 気光体が

6

5

特開 昭55-37701(3)

来る。ユーロビウム付活のクロロ、硅酸ストロンチウムは放長500mmにピークを有するので振めて有効である。更に外質を禁育色の有色ガラスとすれば、削記メタルハライドランプと同様にイカなどの集魚に適応する。

本発明は上述の実施例に限定するものでなく、、メタルハライドランブにかいては封入金属の極知及び配合及び封入量を変更し、外管の発光体の1種または1種以上を配合し、更にガラス自体の光特性も変え、要は発光管と外管との組み合はせにより、放長450nm~580nmの放畏範囲内で溢け返続した分光エネルギー分布を持つ光色を合成することである。

外管は従来の放電灯の如く発光管に溶着して一体とする構造に限定することなり、一つの発光管に対して循々な光特性を有する外管を用意しておれる発光管に対して着脱が自由な構造としておけるとは、強獲中海上での状況の変化に対応して光色の変換が容易に出来る。この外管の溶脱構造は特に方法を限定するものではない。


とのように本発明は魚類に対して演色性を改善した金属蒸気放電灯であつて、単に強力な光を効率よく得るというのみでなく、魚類の習性に適応することを主眼とした集魚用金属蒸気放電灯であって、集魚に要する燃料費を著しく低減しての目 漁獲高を名くする集魚灯として価値あるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明 集魚用放電灯の構造を示す実施 例である。

出 顧 人 及 川 信 夫

第1回



PAT-NO: JP355037701A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55037701 A

TITLE: FISH-LURING DISCHARGE LAMP

PUBN-DATE: March 15, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OIKAWA, NOBUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY OIKAWA NOBUO N/A

APPL-NO: JP53109089

APPL-DATE: September 7, 1978

INT-CL (IPC): H01J061/38, A01K085/01

US-CL-CURRENT: 313/25, 313/112, 313/486

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain light colors suitable for luring fishes, by combining the emitted light spectrum from a metal vapor discharge lamp with the light transmitting characteristics of the outer tube enclosing a light emitting tube or with the light emitting characteristics thereof.

CONSTITUTION: A discharge lamp constructed of a light emitting tube 1 and an outer tube 2 containing said tube is formed to have emitted light colors with wavelengths between 450∼580nm and nearly continuous spectroscopic energy distribution. To achieve this, when a metal halide lamp is

used as a light emitting tube, there are enclosed in the tube, besides a starting rare gas and mercury, primarily thallium halide and also a halide of indium, yttrium or the like, and the outer tube 2 is constructed of colored glass. In case when a high-pressure mercury vapor lamp is used, a europium activated silicate phosphor or the like is applied onto the inner wall surface 13 of the outer tube.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio